

mediaJET® PEARL 300 „bright white“ | Portrait-Fotopapier FastDry

Produktbeschreibung

Ein professionelles Portrait-Fotopapier mit schöner Weiße und mit klassischem Pearl-Glanzeffekt. Ein absolut perfekter Allrounder für eine herausragende Bildqualität ohne Spiegelungen. Die samtige Lustre-Oberfläche veredelt die Bildausgabe auf einem, gegen mechanischen Abrieb und Fingerprints, nahezu unempfindlichen modernen Fotopapier.

Besonderheiten

mediaJET Pearl 300 „bright white“ ist ein Fotopapier mit Pearl-Oberfläche, das sich durch eine praktisch sofortige wischfeste Trocknung auszeichnet. Abbildungen werden in nahezu fotorealistischer Weise farbtreu, lebendig und detailreich wiedergegeben. Durch die spezielle Farbempfangsschicht wird die Tinte absolut randscharf fixiert für Druckergebnisse von beeindruckender Qualität bis zu einer Auflösung von 5.760dpi. (Sorte) ist universell einsetzbar sowohl mit Pigment- als auch mit Dye-based-Tinten auf einer Vielzahl von Piezo- und BubbleJet Large Format Printern. Es eignet sich ganz besonders für Fotografie, Portrait- und Posterdrucke bei denen neben großer Detailtreue und scharfen Konturen vielfältige, kräftige Farben die fotorealistische Wiedergabe unterstreichen sollen. Durch die beidseitige Polyethylenbeschichtung ist das Papier extrem dimensionsstabil. Das hochauflösende, pearl-glänzende mediaJET Pearl 300 „bright white“ ist für Heiß- und Kaltlamine geeignet.

Verarbeitung

Um optimale Druckergebnisse zu bekommen, muss mediaJET Pearl 300 „bright white“ vorher auf die verwendeten Drucker und die entsprechenden Tinten kalibriert werden. Ohne Kalibrierung können Farbveränderungen auftreten. Die Verarbeitung und Lagerung sollte aus Qualitätsgründen bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von ca. 23°C erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort, sauber und staubfrei. Eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum wird empfohlen. Vermeiden Sie Berührung der Inkjetschicht (Baumwollhandschuhe tragen).

Technische Daten

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Material: | Papier | Farbe L: | 96,6 ± 0,5 % |
| Einsatz: | nur im Innenbereich | Farbe a: | 0,9 ± 0,3 % |
| Oberfläche: | Lustre | Farbe b: | -7,85 ± 0,5 % |
| Grammatur Medium: | 300,00g/m ² | Glanzgrad: | 15% |
| Dicke: | 298,00µm | Opazität | >94% |
| B1-zert.: | nein | Curl, 23°, 50% | 0 ± 8 mm |
| Kaltlamination: | ja | Brightness D65°: | 108 |
| Heißlamination: | ja | PE-Gewicht Vorderseite | 15 g ± 2 |
| CIE Weiße D65°: | 150 | PE-Gewicht Rückseite | 26 g ± 2 |
| | | DIN ISO 16245: | Nein |

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.